方圆检测
FANGYUAN TEST

220020349320

检 测 报 告

TEST REPORT

扫一扫 查真伪　　扫一扫关注我们　　浙 品 码

报告编号
REPORT NO. 2413403069

样品名称
NAME OF SAMPLE 食品包装用硅油纸（白色）

委托单位
CUSTOMER 浙江仙鹿新材料有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY /

检测类别
TEST CATEGORY 委托检测

浙 江 方 圆 检 测 集 团 股 份 有 限 公 司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

国家预包装食品质量检验检测中心(浙江)

NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR PREPACKAGED FOODS (ZHEJIANG)

国家预包装食品质量检验检测中心(浙江)

浙 江 方 圆 检 测 集 团 股 份 有 限 公 司
国 家 预 包 装 食 品 质 量 检 验 检 测 中 心（浙 江）

检 测 报 告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	食品包装用硅油纸（白色）	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	/ 合格品	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位（客户）名称 Name of Customer	浙江仙鹿新材料有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	浙江省衢州市衢江区桔海二路 1 号	生产单位 Manufacturer	浙江仙鹿新材料有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	70 张
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江仙鹿新材料有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2024 年 03 月 20 日
判定依据 Decision Criteria	Q/ZJXL 001-2022《食品包装用硅油纸》		
检测依据 Test Requirements	GB/T 451.1-2002《纸和纸板尺寸及偏斜度的测定》;GB/T 451.2-2002《纸和纸板定量的测定》;GB/T 1541-2013《纸和纸板 尘埃度的测定》;GB/T 454-2020《纸 耐破度的测定》;GB/T 12914-2018《纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）》;GB/T 451.3-2002《纸和纸板厚度的测定》;GB/T 462-2008《纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定》;GB/T 27731-2011《卫生用品用离型纸》;GB 4806.8-2022《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》;GB/T 7974-2013《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）》		
检测项目 Test Item(s)	共 22 项，详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品外观完好，无污损		
检测日期 Test Date	2024 年 03 月 20 日 至 2024 年 04 月 10 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地，七格实验室，杭职实验室
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据，对所送样品进行检测，所检项目的检测结果均符合判定依据要求。 （盖 章） Test Seal 批准日期：2024 年 04 月 10 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准：Approved by 朱荣荣　审核：Verified by 郑宇辉　编制：Composed by 郑倩倩

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备 注 Remarks
1	定量（g/m^2）		35±2.00	35.6	符合	/
2	耐破指数（kPa • m^2/g）		≥2.000	4.80	符合	/
3	抗张指数（纵横平均）（N·m /g）		≥35.0	62.3	符合	/
4	渗油性		不渗油	符合	符合	/
5	紧度（g/cm^3）		≥0.90	0.99	符合	/
6	水分（%）		5.0～9.0	6.2	符合	/
7	耐温性		允许变黄，不应有焦黑、碎裂现象	符合	符合	/
8	剥离力（N/25mm）		≤0.200	0.197	符合	/
9	白度（%）		80±4	83.0	符合	/
10	尘埃度（个/m^2）	0.3mm^2~2.0mm^2	≤80	0	符合	/
		2.0 mm^2 ~3.0mm^2	≤10	0		
		大于 3.0mm^2	不应有	0		
11	外观要求		产品的纤维组织应均匀，纸面整洁且无明显的皱褶、破裂、条痕，不应有硬质块、浆疙瘩、污渍、蚊虫等外观缺陷	符合	符合	/
			同批产品色泽应均匀一致，不应有明显的色差	符合		
			产品端面、纸张切边应整齐、洁净，无纸边带入	符合		
12	尺寸偏差（mm）	宽度	±3	0	符合	/
		长度	±3	0		

家预包装食品质量检验检测中心(浙江)

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备 注 Remarks
13	感官要求	感官	色泽正常，无异臭、霉斑或其他污物	符合	符合	/
		浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有异常着色、异臭等感官性能的劣变	符合		
14	铅（Pb）（mg/kg）		≤3.0	未检出（检出限：0.02）	符合	/
15	砷（As）（mg/kg）		≤1.0	未检出（检出限：0.01）	符合	/
16	甲醛（mg/dm^2）		≤1.0	＜0.06	符合	/
17	荧光性物质	254nm	阴性	阴性	符合	/
		365nm	阴性	阴性		
18	总迁移量（mg/dm^2）	异辛烷（60℃，1.5h）	≤10	2.6	符合	异辛烷替代油脂类食品模拟物
19	重金属（以 Pb 计）（4%乙酸，60℃，2h）（mg/kg）		≤1	＜1	符合	/
20	1，3-二氯-2-丙醇（μ g/L）		不得检出	未检出（检出限：2.0）	符合	/
21	3-氯-1，2-丙二醇（μ g/L）		≤12	未检出（检出限：2.0）	符合	/
22	微生物限量	大肠菌群（/50cm^2）	不得检出	未检出	符合	/
		沙门氏菌（/50cm^2）	不得检出	未检出		
		霉菌（CFU/g）	≤50	＜10		

以下空白 TEST REPORT END

家预包装食品质量检验检测中心(浙江)

声　明

一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告的内容负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
二、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。
三、本报告无编制、审核、批准人签字无效；本报告涂改无效。
四、本机构接受的送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。
五、本机构不负责抽样时，本报告的检测数据和结果只对收到的样品负责。委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
六、除特别约定、标准或规范中有明确规定外，本报告以实测值进行符合性判定，未考虑测量不确定度的影响。
七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

浙江方圆检测集团股份有限公司
实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号
联 系 电 话：（业务部）0571-86839998、85127775（传真）
（办公室）0571-85025102、85022906（传真）
附设国家质检中心：
国家化学建材质量检验检测中心
国家皮革质量检验检测中心（浙江）
国家电器安全质量检验检测中心（浙江）
国家预包装食品质量检验检测中心（浙江）
国家电子商务消费品质量检验检测中心（浙江）

网　　址：http://www.fytest.com
电 子 邮 箱：fyywb@fytest.com
申 诉 电 话：0571-85125768、85122061（电商业务）
附设省质检中心：
浙江省黄金珠宝饰品质量检验中心
浙江省电动车辆产品质量检验中心
浙江省低压电器产品质量检验中心
浙江省智能技术质量检验中心

实验室地址　　各实验室业务领域范围详见官网	联系方式
11 号大街实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区 11 号大街 6 号 **建友实验室：**浙江省杭州市钱塘区文海北路 370 号建友科创园 1 号楼 **杭师大实验室：**浙江省杭州市余杭区余杭塘路 2318 号	0571-86918254、0571-86918255（传真） gjhxjc@fytest.com
七格实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号 13 号楼（机械轻工）、5 号楼（信电工程、电器） 6 号楼（金属制品、食品、包装）	0571-85225771、fyjxqg@fytest.com（机械轻工） 0571-85025213、gjwlw@fytest.com（信电工程） 0571-85809698、fyjs@fytest.com（金属制品）
杭职实验室：浙江省杭州市下沙高教园区学源街 68 号	0571-85127726、85127775（传真）
萧山实验室：浙江省杭州市萧山区建设三路 933 号三楼 **萧山产业园实验室：**浙江省杭州市萧山区鸿兴路158号长三角珠宝产业园A幢5楼 **吴山实验室：**浙江省杭州市上城区河坊街376号2楼235-237	0571-85027049、0571-85027049-216（传真） 0571-86070521（产业园） 0571-85352836（吴山）、zjgem@fytest.com
美妆小镇实验室：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杭长桥南路 12466 号美妆小镇美妆大厦八楼 **西溪实验室：**浙江省杭州市余杭区五常大道 158 号达峰科创园 1 号楼	0571-85589438、0571-85129826（传真）
新市实验室：浙江省湖州市德清县新市工业园区海久路 1 号	0571-85225771、0571-85125167（传真）
柯桥实验室：浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路 68 号诗韵商务楼 **柯桥精工广场实验室：**浙江省绍兴市柯桥区精工广场 11 幢	0575-85641133（安昌） 0575-84131981（精工）、fyfz@fytest.com
诸暨实验室：浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场 C04	0575-87779860、zjgem@fytest.com
东阳实验室：浙江省金华市东阳市白云街道东阳中国木雕城红木家具馆二期	0571-85027049、zjgem@fytest.com
嵊州实验室：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南大道 388 号科技创业中心科创大楼 A 座 6 楼、7 楼，孵化厂房 2 号东 1、东 2 单元	0575-81391766 szfyjc2021@163.com
海宁实验室：浙江省海宁市海洲西路中国皮革城 12 号楼	0573-80708018、0573-87236612（传真） blc_fyt@163.com、gjpg@fytest.com
嘉兴实验室：浙江省嘉兴市广穹路 400 号	0573-82077811、0573-82099578 0573-82077811（传真）、diyadianqi@fytest.com